

EN 10139 : 1997-12

| Stahlbezeichnung | | Massenanteile in % | | | | |
|------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|------------|------|
| Kurzname | Werkstoff-Nr. | C | Mn | P | S | Ti |
| DC01 | 1.0330 | max. 0,12 | max. 0,60 | max. 0,045 | max. 0,045 | - |
| DC03 | 1.0347 | max. 0,10 | max. 0,45 | max. 0,035 | max. 0,035 | - |
| DC04 | 1.0338 | max. 0,08 | max. 0,40 | max. 0,030 | max. 0,030 | - |
| DC05 | 1.0312 | max. 0,06 | max. 0,35 | max. 0,025 | max. 0,025 | - |
| DC06 | 1.0873 | max. 0,02 | max. 0,25 | max. 0,020 | max. 0,020 | 0,30 |